



TMU 84 NG

TRAITEMENT DE PRÉSERVATION
DES BOIS



DESCRIPTION

- Préventif et curatif.
- Facile d'application.
- Prêt à l'emploi.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Tous bois hors feuillus, Accoya®, Kebony.
- Vertical/horizontal : bardages, terrasses, escaliers, parquets...

PROPRIÉTÉS

- Préventif contre les insectes (capricornes, vrillettes, lyctus, termites) et les champignons de pourriture cubique et de discoloration du bois (bleuissement en service*).
 - Curatif contre les insectes (capricornes, vrillettes, lyctus, termites**).
- Le TMU 84 NG élimine en profondeur les insectes et empêche toute réinfection.
- Efficace pour les classes d'emploi 1, 2 et 3.1.

**PRENDRE CONNAISSANCE DE CETTE FICHE AVANT
TOUTE MISE EN ŒUVRE : Produit sensible pour les
personnes et l'environnement, respecter
scrupuleusement les instructions d'utilisation suivantes.**

FINITION
Incolore

FORMAT
2,5L - 10L - 200L - 1000L

USAGE
Intérieur/Extérieur

MATÉRIEL
Pinceau - Pistolet
Trempage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant type	Eau
Odeur	Neutre
Principe actif	Perméthrine 0.266% m/m IPBC : 0.253% m/m Propiconazole : 0.263% m/m
Densité	1.005 +/-0.05 à 18°C
pH	7
Aspect	Incolore
Point d'éclair	Non classé inflammable
Matériel d'application	Pinceau, pistolet, trempage (nous consulter).
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	Préventif : 5 m ² au litre. Curatif : 3 m ² au litre. Le rendement peut varier selon l'état de la surface, l'absorption du support et le mode d'application.
Séchage & recouvrabilité	Sec à cœur : 24 à 48 heures selon température et hygrométrie. Recouvrable : au bout de 4 heures par une finition solvantée et dès sec au toucher pour une finition aqueuse.
Nettoyage du matériel	Retirer un maximum de produit avec un chiffon puis nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Craint le gel. Produit réversible : s'il vient à geler, il suffira d'agiter TMU 84 NG pour retrouver toute son efficacité

Produit dangereux : stocker dans un environnement adapté : se référer à la FDS

PRÉPARATION DU SUPPORT

- S'applique sur un bois nu, sec, propre, dépoussiéré, décapé ou poncé sans aucune trace d'ancien revêtement.
- Sur un bois attaqué : sonder, bûcher*** les bois de fortes sections ou brosser les parties attaquées et friables à l'aide d'une brosse en laiton.

APPLICATION

- Se munir d'un vêtement de protection approprié, de gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage.
- Ne pas utiliser le traitement près d'une source de chaleur.
- Ne pas traiter les ruches. Agiter le produit avant application.
- Ventiler la zone d'application.
- Le TMU 84 NG s'emploie pur sans aucune dilution, ni mélange avec un autre produit.
- **Sur bois neufs et sains :**
 - Badigeonner abondamment jusqu'à saturation du support ou asperger avec un pistolet en prenant soin de régler la buse afin de ne pas provoquer un brouillard. Insister sur les abouts.
- **Sur bois attaqués :**
 - Sonder puis bûcher (éliminer les parties vermoulues).
 - Renforcer ou remplacer les parties trop fragilisées. Badigeonner, pour les bois de faibles sections, à saturation en particulier sur les abouts.
- **Sur bois très attaqués :**
 - Percer en quinconce tous les 20 cm pour les grosses sections et tous les 40 cm pour les plus petites sections puis injecter le TMU 84 NG. Terminer par un badigeonnage de surface.

Non gras, TMU 84 NG peut être recouvert après séchage complet par nos produits de protection. Compatible avec tout autre produit mono ou bicomposant de finition.

Dans le cas de bois extérieur soumis aux intempéries, il est fortement recommandé de procéder à un recouvrement efficace du support après traitement.

* Sur bois déjà posé.

** Concernant les termites, l'action curative sera mise en œuvre par un professionnel qualifié qui traitera impérativement les sols et les murs. Les bois terminés selon leur état d'infestation devront être ou non remplacés.

*** Il est conseillé de renforcer ou remplacer les parties trop endommagées qui seraient fragilisées et n'offriraient plus une garantie de résistance suffisante.

SÉCURITÉ

Les personnes et les animaux non protégés doivent être exclus de la zone en cours de traitement et il est conseillé de rester éloigné jusqu'à ce que les surfaces soient sèches.

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux.

En cas de déversement accidentel dans l'environnement, rincer abondamment à l'eau la zone concernée afin de diluer les biocides

Ne pas déverser de produit dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas réutiliser les emballages. Éliminer le produit et son emballage selon les réglementations locales en vigueur.

Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 02/2025.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70