



ANTI GLISS

PROTECTION ANTIDÉRAPANTE

DESCRIPTION

- Protection antidérapante pour tout ouvrage en bois pouvant glisser.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tous bois.
- Surfaces horizontales.

PROPRIÉTÉS

- Protège et décore durablement les bois glissants.
- Empêche le grisaillement.
- Contient des microbilles antidérapantes à base de cire de polypropylène micronisé (taille des particules : 100 microns).
- Grande facilité d'application.
- Maintenance aisée et rapide sans sablage ni décapage.

FINITION
Satin

FORMAT
1L - 5L

USAGE
Extérieur

USAGE
Brosse - Rouleau - Pistolet



Incolore



Chêne clair



Teck

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 classe 4a selon norme NFT36005
Liant	Résines alkydes
Solvant type	Solvant
Odeur	White-spirit
Monocomposant/bicomposant	Monocomposant
Densité	0,91 ±0.05
Viscosité	750-1000 mPa.s
Extrait sec	40% ±2
Brillance 60°	10 – 40 selon support
Aspect	Liquide granuleux
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400g/l (2010). Ce produit contient max. 385g/l
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	10-13 m² par litre et par couche
Séchage & recouvrabilité	Recouvrable au bout de 6 à 8 heures Séchage : 24 heures minimum Sec à cœur : 5 jours. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie.
Nettoyage du matériel	White-spirit
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le bois devra être propre, sain et sec (hygrométrie maximum 18%).
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité y compris les plantes.
- Appliquer par des températures comprises entre +5°C et 30°C. Ne pas appliquer sur un bois chaud ou en plein soleil.
- Ne pas appliquer si la pluie est attendue dans le 24 heures.

Bois neufs :

- Si brossés, préparés ou suffisamment ouverts (poreux) : application directe.
- Si fermés/glacés : attendre 6 à 12 mois ou procéder à une préparation du support (nous contacter).

Bois gris non traités :

- Nettoyer le bois au NET-TROL®200* et bien rincer.
- Une fois le bois bien sec, Egrenier le bois si nécessaire (grain 100 maximum).

Bois gris déjà traités (huilés) :

- Déshuiler avec le système NET-TROL®400*+NET-TROL®200* et bien rincer.
- Une fois le bois bien sec, égrener si nécessaire (grain 100 maximum).
-

Bois anciennement peints, lasurés ou vernis :

- Remettre le bois à nu par ponçage, gommage voire décapage avec :
 - Système DILUNETT*(1) + NET-TROL®200* pour les revêtements alkydes glycérophthaliques.
 - Système PREPDECK®*(1) + NET-TROL®200* pour les revêtements acryliques.
- Egrenier le bois si nécessaire (grain 100 maximum) puis bien dépoussiérer.

CONSEIL DE PRO

- Toujours bien dépoussiérer minutieusement après un égrenage.
- Toujours finir au niveau d'un bout de lame.
- Il est possible d'appliquer l'ANTIGLISS en complément d'un saturateur (TEXTROL® PRO* ou D.1 PRO). Nous consulter.

APPLICATION

- Ne pas diluer.
- Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre (pendant 2 à 3 minutes avec un mélangeur hélicoïdal approprié). La phase de mélange est importante pour bien remettre en suspension et homogénéiser les charges antidérapantes au sein du produit.
- Appliquer 1 couche d'ANTIGLISS sur la totalité de la lame dans le sens des fibres du bois. Application possible au spalter. Au rouleau, sur des petites surfaces, prendre garde à la répartition des charges antidérapantes (ne pas utiliser de rouleau laqueur ni des rouleaux méchés).
- Laisser sécher 6 heures minimum, le produit doit être sec au toucher.
- Appliquer une seconde couche d'ANTIGLISS, selon la même méthode.
- En cas d'application au pistolet, un lissage immédiat au spalter est toujours recommandé afin d'améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
- Prévoir entre 24 heures et 5 jours pour un trafic léger et plus de 5 jours pour un trafic normal.
- Un trafic très intense entrainera un entretien plus fréquent.
- Ne conviens pas pour une utilisation constamment immergée (caillebotis ...)

* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

(1) Ne pas utiliser DILUNETT®* ou PREPDECK®* sur bois tanniques (Chêne, Châtaignier, Red Cedar...)

MAINTENANCE

L'anti-glissance va diminuer dans le temps. Lorsqu'elle sera insuffisante, procéder à la maintenance ci-dessous :

- Nettoyage avec le SOAPCLEAN* ou le NET-TROL ®200* en cas de bois grisaillé.
- Laisser sécher 3 jours de temps sec puis 1 à 2 couches d'ANTIGLISS selon l'état du support.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 10/2024.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chauvin Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70